

OK AlMn1 (Вместо ОК 96.20)

Электрод ESAB для сварки алюминиевых сплавов

Описание

OK AlMn1 - электрод для сварки неответственных изделий из алюминиево-марганцовистых сплавов типа АМц, EN AW 3103, 3207, 3003 и алюминиево-магниевых сплавов с содержанием магния до 3% типа АМг1, АМг1.5, АМг2.5, EN AW 5005, 5050, 5052 и им аналогичных.

Новый электрод взамен ОК 96.20. Стал дешевле и поставляется в герметичных металлических тубах по 2 кг.

Тип: солевой

Ток: постоянный +

Положения сварки



Информация для заказа

Артикул	Марка электрода	Размеры, мм	Вес пачки, кг	Электродов в пачке, шт	Кол-во пачек в коробке, шт	Вес коробки, кг	Вес паллеты, кг
96012430U0	OK AlMn1	2,4x350	2,0	226	4	8,0	-
96013230U0	OK AlMn1	3,2x350	2,0	145	4	8,0	-

Классификация

EN ISO 18273

AlMn1

Химсостав, %

Si	Mn	Al	Fe
0,5	0,9-1,5	96,5-99	<0,7