

# MP-3

## Электрод ESAB с рутиловым покрытием для сварки углеродистых сталей

### Описание

Относительно дешевый рутиловый электрод общего назначения для сварки как переменным, так и постоянным током. Отсутствие склонности к образованию пор, вызванных ржавчиной на кромках или увлажнением покрытия. Отличается благоприятными гигиеническими характеристиками. Производится в Санкт-Петербурге на заводе ESAB-SVEL.

**Тип:** рутиловый

**Ток:** переменный, постоянный +

**U<sub>xx</sub>:** 65 В

### Положения сварки



### Классификация

ГОСТ 9467-75  
SFA/AWS A5.1

Э46  
E6013

### Химсостав, %

	C	Si	Mn
	0,04	0,12	0,7

### Механические свойства

Предел текучести:	370 МПа
Предел прочности:	450 МПа
Относительное удлинение:	20%
Ударная вязкость:	$+20^{\circ}\text{C}$ 80 Дж/см <sup>2</sup>
	0°C 47 Дж/см <sup>2</sup>

### Информация для заказа

Марка электрода	Артикул	Размеры, мм	Вес пачки, кг	Вес паллеты, кг	Пачек на паллете, шт
MP-3	4595202WM0	2,0x300	4,0	640	160
MP-3	4595303WM0	3,0x350	5,0	900	180
MP-3	4595404WM0	4,0x450	6,5	936	144
MP-3	4595504WM0	5,0x450	6,5	936	144